


## BH-FR5X

### 收缩比为5.6: 1的阻燃热收缩管

#### 特点及用途

BH-FR5X收缩比高达5.6: 1，适用于有结合部位尺寸差异较大的接合部位防护。

- 符合: UL224 VW-1 125°C 600V  
SAE-AMS-DTL-23053/15
- 符合: RoHs, Sony-SS-00259
- 收缩比: 5.6: 1
- 阻燃
- 抗溶剂及抗一般化学试剂腐蚀
- 使用温度: -55°C~135°C
- 最小完全收缩温度: 130°C
- 标准颜色:黑色



### 技术参数

测试项目	测试方法	标准值
拉伸强度	ASTM D2671	>16MPa
断裂伸长率	ASTM D2671	>500%
老化后拉伸强度 (175°C, 168hrs)	ASTM D2671	>14Mpa
老化后断裂伸长率 (175°C, 168hrs)	ASTM D2671	>250%
燃烧性	ASTM D2671	30s 内自熄
热冲击 (250°C, 4hrs)	ASTM D2671	无裂纹
低温脆性 (-55°C, 4hrs)	ASTM D2671	无裂纹
击穿强度	ASTM150	20kV/mm
体积电阻率	ASTM876	10 <sup>14</sup> Ω.cm
铜腐蚀	UL224	通过
吸水率	ASTM D570	>0.15%
抗化学试剂腐蚀	SAE-AMS-DTL-23053/5	通过
纵向收缩率	UL224	-5%~+5%
偏心率	UL224	<30%

### 产品标准尺寸 (毫米)

标称尺寸 (mm)	供应尺寸 (mm)		回缩后尺寸(mm)	
	内径 (最小值)	内径 (最大值)	内径 (最大值)	壁厚
BH-FR5X 15/4	15	3.8		1.52
BH-FR5X 32/6	32	5.6		1.52
BH-FR5X 45/8	45	8.0		2.40
BH-FR5X 51/10	51	9.5		2.70